

NANOPOXY PISO AUTO NIVELANTE

Revestimento Epoxi para Pisos - Sem Solvente

DESCRIÇÃO

NANOPOXY PISO AUTO NIVELANTE, é um revestimento epóxi Bi-componente, sem solvente, que proporciona o nivelamento e regularização de pisos com camadas de até 4mm de aplicação.

Após a cura forma um revestimento duro com alta resistência mecânica, estabilidade térmica e excelente resistência a produtos químicos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para revestimentos de pisos industriais, garagens, edifícios comerciais e públicos, escolas, museus, lojas e instalações de saúde ou lazer. Em geral, locais de tráfego leve à moderado.

Vantagens:

- Baixa emissão de VOC's
- Excelente resistência a produtos químicos
- Boa resistência ao desgaste
- Boa resistência ao impacto
- Excelente acabamento

NANOPOXY PISO AUTO NIVELANTE

Revestimento Epoxi para Pisos - Sem Solvente

PROPRIEDADES

- **Cores:** Branco, Cinza Claro, Médio e Escuro. Outras cores, verificar os pigmentos concentrados em pastas epoxi disponíveis.
- **Aspecto:** Brilhante
- **Sólidos:** 100%
- **Vida Útil da Mistura:** 25 min. à 25°C – 200g de mistura.
- **Proporção de Uso:** produto bi-componete em kit's separados na proporção. 4 partes em peso do componente A / 1 parte em peso do componente B.
- **Prazo de Validade:** 12 meses
- **Resistência ao calor:** Temperatura Máxima 80°C. Temperatura mínima de 5°C.
- **Seco:** O produto mantém as suas propriedades físicas e químicas até a temperatura de 80°C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.

NANOPOXY PISO AUTO NIVELANTE

Revestimento Epoxi para Pisos - Sem Solvente

APLICAÇÃO

Preparação da Superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95). Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 120/150. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem, por último utilizar álcool isopropílico. Regiões com mofo devem ser eliminadas, limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido e aguardar a secagem e evaporação total.

Ambiente de aplicação: o local deve ser arejado, ambientes fechados sem circulação de ar e com alta concentração de CO₂ pode contribuir para defeitos e problemas no produto final, bem como ambientes com umidade acima de 80%, temperatura abaixo de 15°C, e/ou qualquer outro tipo de contaminante de origem oleosa, silicões, sprays, grachas ou ceras que possam estar em suspensão no ar ou sendo aplicado nas proximidades.

Diluyente: não diluir.

Número de Demãos: 1 ou 2, conforme espessura requisitada.

Rendimento: 1 kg / demão / mm / m²

Ferramentas de Pintura: Rodo dentado, rodo de espessura, desempenadeira ou espátula dentada. Rolo de 5mm para epoxi em pintura alta espessura.

NANOPOXY PISO AUTO NIVELANTE

Revestimento Epoxi para Pisos - Sem Solvente

Secagem a 25°C: 2 horas ao toque / 24 horas mínimo para Repintura / 72h para liberação de tráfego leve / 7 dias cura total.

ARMAZENAMENTO

Armazenar os componentes a uma temperatura entre 18 °C e 25 °C. Manter o produto bem fechado e em local seco. Nessas condições, a validade do produto será a mesma especificada no rótulo da embalagem original. Recipientes parcialmente vazios devem ser bem fechados imediatamente após a utilização.