

## **PISO PRIMER EPOXI**

### **Fundo Epoxi para Pisos**

#### **DESCRIÇÃO**

---

NANOPOXY PISO PRIMER é um fundo selador epóxi Bi-componente, sem solvente. Composto pela Resina N201 e Endurecedor PAA 60.

#### **RECOMENDAÇÕES DE USO**

---

Indicado para ser utilizado sobre superfícies de concreto, madeira ou metal que receberão tratamento de pintura com tintas base epóxi ou poliuretano.

Vantagens:

- Baixa emissão de VOC's
- Excelente resistência a produtos químicos
- Rápida liberação da área
- Excelente resistência ao impacto
- Tolerância a umidade superficial

## PISO PRIMER EPOXI

### Fundo Epoxi para Pisos

#### PROPRIEDADES

---

- **Cores:** Translucido Âmbar .
- **Aspecto:** Brilhante
- **Sólidos:** 100%
- **Vida Útil da Mistura:** 35 min. à 25°C.
- **Proporção de Uso:** produto bi-componete em kit's separados na proporção. 100 partes em peso do componente A : 60 partes em peso do componente B.
- **Prazo de Validade:** vide rótulo.
- **Resistência ao calor:** Temperatura Máxima 80°C. Temperatura mínima de 15°C.
- **Seco:** O produto mantém as suas propriedades físicas e químicas até a temperatura de 80°C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.

#### APLICAÇÃO

---

**Preparação da Superfície:** A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95). Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 120/150. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.

Concreto Novo: Realizar Fresa Leve. Concreto Velho: Realizar Fresa Média, regularizar superfície. Madeiras Novas: Utilizar estopa embebida em Álcool Isopropílico ou Thinner. Metais: Realizar Fresa leve. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com desengranchante apropriado.

## **PISO PRIMER EPOXI**

### **Fundo Epoxi para Pisos**

**Diluyente:** não diluir.

**Número de Demãos:** 1.

**Rendimento:** de 2 a 4m<sup>2</sup>/Kg.

**Ferramentas de Pintura:** Rolo de lã de carneiro baixa espessura específico para epoxi, rodo, pincel ou airless.

**Secagem a 25°C:** 3 horas ao toque / para pintura, aguardar no mínimo 24 horas, aplicar lixa suficiente para tirar o brilho, limpar e depois pintar.

**Limpeza depois de seco:** Lavar com água e detergente neutro esfregando suavemente com pano ou esponja macia, manchas de graxa, borracha limpar com pano umedecido com álcool isopropílico.

## **PISO PRIMER EPOXI**

### **Fundo Epoxi para Pisos**

#### **Armazenamento**

---

Armazenar os componentes a uma temperatura entre 18 °C e 25 °C. Manter o produto bem fechado e em local seco. Nessas condições, a validade do produto será a mesma especificada no rótulo da embalagem original. Recipientes parcialmente vazios devem ser bem fechados imediatamente após a utilização.